## 商品紹介

ENEOS株式会社

〒100-8162 東京都千代田区大手町1-1-2 TFI::03-6260-2012

GRS-7024-2104

## ギヤ カップリング グリース

### ギヤ カップリング用グリース

**ギヤ カップリング グリース**は、増ちょう剤としてリチウム石けんを基油として鉱油を使用したギヤ カップリング専用のグリースです。

#### ●特 長

#### 1. 張り付き性、耐離油性が優れている

ギヤ カップリング グリースは、遠心力に耐え、 張り付き性および耐離油性に優れているので、長 期間にわたってカップリング部分の潤滑を行い ます。

#### 2. カップリング部のクッション性が優れている

高粘度基油を使用しているため、カップリング時に部品同士にかかる衝撃荷重に対し、ギヤ カップリング グリースはクッションの役割を果たします。

#### 3. 耐荷重性能、耐摩耗性が優れている

カップリング時にかかる荷重に対し優れた耐荷重性能、耐摩耗性を示します。

#### ●用 途

ギヤ カップリング

#### ●荷 姿

16kgペール缶

#### ●ギヤ カップリング グリースの代表性状

種類(NLGI No.)		1号
増ちょう剤		リチウム 石けん
基油動粘度 (40℃)	$mm^2/s$	956
混和ちょう度 (25℃,60回混和)		327
混和安定度 (25℃,10万回混和)		347
滴点	${}^{\circ}\! \mathbb{C}$	205
離 油 度 (100℃,24h)	mass%	1.5
蒸 発 量 (99℃,22h)	mass%	0.23
酸化安定度 (99℃,100h)	kPa	35
銅 板 腐 食 (100℃,24h)		変化なし
使用可能温度範囲(目安)	${}^{\circ}\! \mathbb{C}$	-10~120
消防法		非危険物

※代表性状値は、商品の改定等により予告せずに変わる場合があります。 (2018年9月)



# ♪ 取扱上の注意 ▼取扱いについては下記の注意事項に従って行って下さい。

成分:	潤滑油基油、増ちょう剤、潤滑油添加剤、アスファルト
絵表示:	
注意喚起語:	警告
危険有害性情報:	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 臓器(血液系)の障害のおそれ
注意書き: 安全対策	・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 ・保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 ・眼に入れないこと。飲み込まないこと。 ・汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 ・粉塵またはミストを吸入しないこと。 ・取り扱い後はよく手を洗うこと。 ・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
応急措置	・飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。 ・飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 ・眼に入った場合:多量の流水で洗眼し、直ちに医師に連絡すること。 ・皮膚に付着した場合:多量の水と石けん(鹸)で洗うこと。 ・暴露した時、または気分が悪い時は、医師に連絡すること。 ・汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。 ・皮膚刺激性または発疹が生じた場合は、医師の診断/手当てを受けること。
保管	・直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。 ・一度栓を開けた容器は必ず密栓しておくこと。 ・施錠して保管すること。
<b>廃棄</b>	・内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則にしたがって廃棄すること。 ・不明な場合は購入先にご相談の上処理すること。